SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Multifilamento intrecciato e rivestito
Composizione	Acido poliglicolico
Rivestimento	Policaprolattone e sterato di calcio (1%)
Colore	Viola / Beige-incolore
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 60-90 giorni. Approssimativamente dopo 21 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.

SURGICRYL®

SURGICRYL® PGA POLYGLYCOLIC ACID

CARATTERISTICHE	***BENEFICI***
☑ Alta resistenza alla trazione	Supporto eccellente al tessuto
☑ Sintetico	Minima reazione dei tessuti
☑ Assorbimento per idrolisi	Tasso di assorbimento prevedibile
☑ Struttura intrecciata	Eccellente maneggevolezza Alta flessibilità Alta resistenza alla trazione Eccellente sicurezza del nodo
☑ Multifilamento rivestito	Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi Buona tenuta e regolazione del nodo Ridotta capillarità
☑ Confezione ermetica	Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

Approssimazione e/o della legatura

specialmente nella
- Chirurgia generale
- Suture della pelle
- Chirurgia gastrointestinale
- Ginecologia
- Ostetricia
- Chirurgia plastica
- Urologia
- Chirurgia oftalmica
- Ortopedia

CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia

Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata per l'approssimazione di ampie zone di tessuti.

Attenzione ai i pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO